



Общество с ограниченной ответственностью  
**«СОФЭКС-Силикон»**

Россия, Москва, 111141  
2-й проезд Перова Поля, 9  
ИНН/КПП 7720293949/772001001  
ОГРН 1157746174673

тел. +7 495 741-0285  
www.sofex-silicone.ru  
silicone@sofex.ru  
sofex@sofex.ru

«02» апреля 2019 года.

**Тест покрытия СОФЭКСИЛ БП (БЕТОН ПРОТЕКТОР)  
на устойчивость к загрязнению.**

**Условия теста:**

На два участка бетонного пола были нанесены загрязнители:

1. Пол с **топпинговым покрытием (полированный бетон)**.
2. Пол с финишным покрытием **пропиткой СОФЭКСИЛ БП** (по топпинговому покрытию).

**Нанесенные загрязнители:**


1. Бензин
2. Дизель
3. Уайт-спирит
4. Машинное масло
5. Графитовая смазка
6. Горчица
7. Кофе
8. Кетчуп
9. Вода
10. Уксусная кислота 70%.

Обработка тестируемыми ингредиентами проводилась в течение 60 часов. После этого загрязнители смывались с помощью воды и тряпки.

**ИТОГ:** Бетонный пол, покрытый составом **СОФЭКСИЛ БП**, показал максимальную грязестойкость- загрязнители не впитываются и легко смываются!

## Результаты тестирования:

1. Пол с топпинговым покрытием дал 10 пятен из 10. (даже вода оставила разводы)- (фото 1)



2. Пол с покрытием пропиткой СОФЭКСИЛ БП дал 2 пятна из 10! (уксусная 70% кислота и графитовая смазка) (фото 2)

